

SPECIFICATIES	WAARDEN	NORMERING
Materiaal	3-laags Polypropyleen spinvlies	
Lengte	50 mtr. ($\pm 0,5\%$)	EN 1848-2
Breedte	1,5 mtr. ($\pm 0,5\%$)	EN 1848-2
Gewicht per m ²	110 gr / m ² ($\pm 3\%$)	EN 1849-2
Waterwerendheid (waterdicht)	klasse W1	EN 1928 (A)
Waterdamp diffusieweerstand - Sd waarde (damp-open)	0,03 m ($\pm 0,015$ m)	EN ISO 12572 (C)
Waterdampdoorlatendheid 38° C	3500 gr / m ² / 24h	Lyssy
Waterdampdoorlatendheid 23° C	1750 gr / m ² / 24h	Lyssy
Brandwerendheid	klasse E-d2	EN 11925-2
Treksterkte - in de lengte	220 N / 50 mm	EN 12311-1
Treksterkte - in de breedte	120 N / 50 mm	EN 12311-1
Scheursterkte - in de lengte	120 N	EN 12310-1
Scheursterkte - in de breedte	130 N	EN 12310-1
Rek bij breuk - in de lengte	80%	EN 12311-1
Rek bij breuk - in de breedte	115%	EN 12311-1
UV - bestendigheid	90 dagen	